

## FICHA TÉCNICA PARA PLATINAS DE COBRE

FC-PM-01

Fecha emisión:  
15-Ago-2018

Versión 01



DENOMINACIÓN	PLATINAS EN COBRE
Contenido de cobre (%)	>99.9%
Punto de fusión del cobre	1083°C
Densidad del cobre	8.9 gr/cm <sup>3</sup>
Resistencia a la tracción	35 a 50 Ksi
Conductividad eléctrica	≥100% IACS
Medida	Espesor: 2 mm – 15 mm // 1/8”- 1” Ancho: 10 mm – 100 mm // 1/2”- 4” Longitud: Hasta 5 m
Designación UNS	C11000
Normas	B-187

Calle 9B No. 19A-62 Siete Trojes  
Mosquera  
(571) 894 42 48  
310 697 8097